

Техническая информация

ЛАК АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ 2К JETA HS Light

ПРОДУКТ

Лак акриловый бесцветный HS Light
Отвердитель для лака HS Light
Разбавитель для акриловых продуктов Jeta

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц (HS). Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 480 [г/л], для вязкости 15 сек, DIN 4 при 20°C
Этот продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат.В/5) определяет допустимое значение части летучих компонентов на уровне 840 [г/л] в готовом к использованию продукте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак можно наносить на:
- базовые эмали, металики,
- старое лаковое покрытие в хорошем состоянии

Слой старой краски должен быть хорошо просушен, прошлифован и обработан обезжиривателем.

Шлифовка:
- абразивный войлок с матирующей пастой
- абразивы Р600-800 (с водой),
- абразивы Р360-400 (на сухую с машинкой).

РАСХОД ПРОДУКТА

1 литр смеси позволяет получить 5 - 6 м² сухого слоя толщиной 50мкм.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ			
	Назначение Финишное лакокрасочное покрытие кузова автомобилей. Нанесение краскораспылителем		
	Пропорции смешивания компонентов По объёму/весу		
	Акриловый лак	100/100	
	Отвердитель для лака	50/50	
	Разбавитель	5-10%	
Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых продуктов.			
	Вязкость рабочей смеси 17÷18s, DIN 4/20°C		
	Жизнеспособность смеси 3 часа при 20°C		
	Краскораспылитель Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 2 -4 бар		
	Количество слоев 1.5-2 слоя		
	Толщина сухого покрытия: 50-60 µm		
	Время испарения		
	-межслойная выдержка	5-10 минут	
	-выдержка перед сушкой	Мин 15 минут	
	Сушка при 20°C:	Сушки при 60°C:	ИК Сушка
	От пыли: 15-20 мин Монтаж: 7 - 10 часов	Монтаж: 30 мин	Монтаж: 25 мин
	При температуре ниже 20°C время высыхания значительно увеличивается		

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ПОЛИРОВКА

При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через сутки после высушивания поверхности в камере.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктами 2К обязательно использовать исправные средства личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта.
- **Запрещено превышать рекомендованные пропорции отвердителя!**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно паспорту безопасности химического вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Лак акриловый бесцветный HS Light - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака HS Light – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.